

URW-10-10-R-2-95

شرکت تولیدی و رنگ سازی تهران اورانوس
TEHRAN URANUS PAINT MFG. COMPANY
مشخصات فنی
Test Report



Product Name: Acrylic Exterior Paint(Miranda) 1320				نام محصول: رنگ نمای اکریلیک میراندا	
ASTM Standard	Standard Range	اورانوس URANUS	واحد	مشخصه مورد آزمون TEST	
ASTM D1729	Wight	Wight	-	فام Shade	
ASTM D1210	Less than 30	27	μm	دانه بندی Fineness	
	125-135	135	KU	ویسکوزیته Viscosity	
ASTM D523	Matt	Matt	%	براقیت ۸۵ درجه Gloss 85	
-	1	1	-	تعداد اجزا No. component	
ASTM D1963	1.4-1.5	1.4	g / cm^3	وزن مخصوص Specific Gravity	
-	More than 8	8	m^2 / lit	پوشش تئوری SPR Rate	
-	Roll/Brush/ Spray	Roll/Brush/ Spray	-	روش کاربرد Application Method	
ASTM D522	5	5	mm	خمش (انعطاف پذیری) Bending	
ASTM D3359	100	100	%	چسبندگی Adhesion	
-	Water	Water	-	نوع تینر Type of Thinner	
-	20-30	25	%	درصد تینر خوری Weight of Thinner	
ASTM D1640	Less than 60	40	min	سطحی Touch Drying	۲۳- زمان خشک شدن DRYING
ASTM D1640	-	-	hrs	عمقی Hard Drying	
ASTM D1640	Less than 3	3	hrs	کامل Curing Time	

With Respect
URANUS Paint Laboratory
email: www.uranuspaint.com