

URW-10-10-R-2-95

شرکت تولیدی و رنگ سازی تهران اورانوس
TEHRAN URANUS PAINT MFG. COMPANY



مشخصات فنی
Test Report

Product Name: Interior Alkyd Primer Paint				نام محصول: پرایمر روغنی داخل ساختمان	
ASTM Standard	Standard Range	اورانوس URANUS	واحد	مشخصه مورد آزمون TEST	
ASTM D1729	Wight	Wight	-	فام Shade	
ASTM D1210	Less than 15	14	μm	دانه بندی Fineness	
	100±10	105	KU	ویسکوزیته Viscosity	
ASTM D523	More than 80	90	%	براقیت در ۶۰ Gloss at 60	
-	1	1	-	تعداد اجزا No. component	
ASTM D1963	1.1±0.1	1	g / cm^3	وزن مخصوص Specific Gravity	
-	More than 7	7	m^2 / lit	پوشش تئوری SPR Rate	
-	Spray	Spray	-	روش کاربرد Application Method	
ASTM D522	Less than 6	5	mm	خمش (انعطاف پذیری) Bending	
ASTM D3359	100	100	%	چسبندگی Adhesion	
-	Special Thinner	Special Thinner	-	نوع تینر Type of Thinner	
-	30-40	30	%	درصد تینر خوری Weight of Thinner	
-	150°C at 20 Min	150/20	hr	دما و زمان کوره Stoving Temperature	
-	32	32	Inlb	ضربه Impact	
-	5	5	mm	جامی شدن Cupping Test	

With Respect
URANUS Paint Laboratory
email: www.uranuspaint.com